



ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

TECHNISCHES DATENBLATT WACHS



Anna von Mangoldt Wachs ist eine salbenartige, transparente, wasserdampfdurchlässige und geruchsneutrale Wachspaste mit einer hohen Ergiebigkeit.

Anwendungsbereiche

Anna von Mangoldt Wachs dient als einfache, schnelle und offenporige Veredelung und Pflege von unbehandelten oder angestrichenen Flächen aus Holz, Kork und Stein im Innenbereich. Es ist ideal geeignet zum Schutz von gekalkten oder mit Kreide Emulsion gestrichenen Möbeln, verleiht einen seidigen Glanz und frischt die natürliche Farbe wieder auf. Die Flächen bleiben atmungsaktiv. Nicht geeignet für Fußböden und stark strapazierte Flächen.

Farbtöne und Gebindegrößen

Farblos.

Anna von Mangoldt Wachs ist in der Abfüllmenge 500 ml erhältlich.

Ergiebigkeit

Bei unbehandelten Oberflächen werden für den Erstauftrag 30 - 60 g /m² benötigt. Beim Zweitauftrag oder bei vorbehandelten Flächen sind es 15-30 g /m². Eine 500 ml Dose reicht für ca. 8 m².

Inhaltsstoffe

Paraffinwachs, Carnaubawachs, Bienenwachs, Kieselsäure, Mikrowachs, Talkum, Isoparaffine

Speichel- und schweißecht nach DIN 53160, sowie Migrationsverhalten gemäß DIN EN 71, Teil 3. Der VOC - Gehalt dieses Produktes ist max. 400 g/l.





Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, staub- und fettfrei, saug- und tragfähig sein.

Verarbeitung

Das Wachs lässt sich ähnlich wie Schuhcreme auftragen. Der Vorgang sollte in kreisenden Bewegungen durchgeführt werden. Zum Auftragen des Wachses können Sie ein fusselfreies Baumwolltuch (beispielsweise ein altes Geschirrtuch) verwenden. Wenn Sie das Wachs sorgfältig auftragen, reicht eine dünne Schicht Wachs vollkommen aus. Bitte achten Sie allerdings beim Auftragen darauf, dass überschüssiges Wachs wieder entfernt wird, um eine homogene Oberfläche zu haben. Wenn das Wachs durchgetrocknet ist (nach ca. 4-12 Stunden je nach Luftfeuchtigkeit) polieren Sie die Oberfläche mit einem flusenfreien Tuch oder einer sauberen Schuhbürste. Dadurch erhält die Oberfläche einen natürlich schimmernden Glanz und fühlt sich glatter an. Das Wachs lässt sich mit etwas Kreide Emulsion oder Pigmenten einfärben. Verarbeitungstemperatur nicht unter 15 °C, da die Paste sonst zu hart wird. Kein Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +15 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)

Trockenzeit

Bei 20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65% ist zwischen dem Auftrag und der Politur eine Trockenzeit von 4 - 12 Stunden einzuhalten. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen können den Trocknungsprozess verzögern.





Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beim Verarbeiten Schutzhandschuhe tragen, sonst kann es zu spröder und rissiger Haut kommen, da Isoparaffine entfettend wirken.

Abfallschlüsselnr. (EAK/EWC) 08 01 11

Lagerung

Transportieren Sie das Gebinde aufrecht. Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern und alsbald aufbrauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Rechthinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

