



ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

TECHNISCHES DATENBLATT DECKENWEISS

- ohne Zusatz von
Konservierungsmitteln -



Anna von Mangoldt Deckenweiß ist eine gut deckende, matte, wasserbasierende, waschbeständige Innenwandfarbe, ohne Zusatz von Konservierungsmitteln für hochwertige Deckenanstriche. Sie trocknet zu einer sehr matten, gleichmäßigen Oberfläche an und ist somit die ideale Ergänzung zu Anna von Mangoldt Kreidefarbe, Resistfarbe und Mineralfarbe. Das Deckenweiß ist als „Weiß“ und „Altweiß“ in 5-Liter und 10-Liter Gebinden erhältlich.

Anwendungsbereiche

Das Deckenweiß ist für Deckenanstriche im Innenbereich gedacht. Geeignete Untergründe sind alle üblichen alten und neuen Innenputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten, Vliestapeten, Raufasertapeten, Prägetapeten aus Papier sowie zum Überstreichen von intakten matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Farbtöne und Gebindegrößen

Das Deckenweiß ist in „Weiß“ und „Altweiß“ und in 5 Liter und 10 Liter Gebinden erhältlich. Das „Weiß“ entspricht dem Anna von Mangoldt Farbton Bianca 001 und das „Altweiß“ entspricht Liberty 184.

Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 7 qm bei einmaligem Anstrich und für ca. 4,5 – 5 qm bei zweimaligem Anstrich auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln). Grundbeschichtung unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.





Inhaltsstoffe

Kunstharz-Dispersion, Weißpigment, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive. EU-Richtlinienkonformität: VOC-Gehalt (flüchtige organ. Verbindungen) < 1 g / l. EU-Grenzwert: 30 g / l (Kategorie A / a ab 2010).

GIS-Code

BSW10

Nassabriebbeständigkeit

R-Klasse 3 DIN
EN 13300

Wetterbeständigkeit

nur im Innenbereich
verwendbar

ph Wert

ca. 10

Viskosität

Leicht thixotrop

Festkörper

ca. 55 %

Spezifisches Gewicht

1,48 g/cm³

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Kleisterreste und kreibende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und





stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln. Das Überarbeiten mit Farben und Lacken von Silikon, Bitumen, Öle & Fette, Wachse, Weich-PVC, Siebdruckplatten wie Resopal und asbesthaltige Werkstoffe ist nicht möglich. Bei Bedenken oder unbekanntem Untergrund sollte immer eine Haftungsprüfung durchgeführt werden. Hierzu eine kleine Fläche schleifen, reinigen und streichen. Nach 12 Std. wird ein Kreppband oder Klebestreifen fest auf den Anstrich gedrückt und wieder ruckhaft entfernt. Bleiben keine Rückstände am Band hängen, ist der Untergrund für Farben und Lacke tragfähig.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren. Deckenweiß kann mit dem Pinsel, der Rolle oder dem Spritzgerät (airless) aufgetragen werden.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +5 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund). Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde bitte die Gebinde untereinander mischen, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

Trockenzeit

Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar. Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen und ein geringer Luftaustausch verlängern die Härtings- und Trocknungszeiten. Die Angaben der Trocknungszeit sind unbedingt einzuhalten, auch wenn der Anstrich trocken erscheint! Durch zu frühen Auftrag einer zweiten Schicht kann der Anstrich wieder an gelöst werden und das Deckvermögen wird beeinträchtigt.





Werkzeuge

Pinsel, Roller, Spritzgerät (airless)

Airless:

Verdünnung: max. 5 % Wasser

Düse: 0,019 – 0,025 Inch

Filter: 60 Mesh

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Spritzgeräte besonders sorgfältig reinigen. Die kurze Antrocknungszeit von wasserverdünnbaren Anstrichstoffen verlangt eine Zwischenreinigung der Werkzeuge, insbesondere bei Arbeitspausen.

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Gefahr Schutzbrille tragen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Verringern Sie Farbabfälle, indem Sie die benötigte Menge abschätzen. Bewahren Sie nicht verwendete Farbe für eine spätere Verwendung auf. Die Weiterverwendung von Farbe kann effektiv den Umwelteinfluss des Produkts während seines Lebenszyklus verringern. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.





Lagerung

Transportieren Sie das Gebinde aufrecht. Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern und alsbald aufbrauchen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

