



ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

TECHNISCHES DATENBLATT KLARLACK MATT



Anna von Mangoldt Klarlack Matt ist ein farbloser, matter, hoch abriebfester Klarlack auf Polyurethan-Acryl-Basis zur Verwendung im Innenbereich. Er eignet sich sehr gut zum Schutz von beanspruchten Möbelstücken, Holzoberflächen, Dispersionsfarben, lackierten und lasierten Flächen und Fußböden.

Anwendungsbereiche

Klarlack Matt ist als transparenter Schutzanstrich für belastbare, strapazierfähige, wasserabweisende, stoß-, kratz- und trittfeste Versiegelungen von Holztüren, Holzmöbeln, Fußböden und OSB-Platten geeignet. Außerdem ist er zur Versiegelung stark beanspruchter Wandflächen, wie z.B. hinter der Küchenzeile geeignet.

Klarlack Matt ist nicht handschweißresistent und sollte nicht auf Schreibtischen oder Handläufen verwendet werden. Hier empfehlen wir entweder einen farbigen Anstrich mit Satinlack oder den Schutz mit Spezialversiegelung. Für besonders stark beanspruchte Fußböden, Treppen und Möbelstücke empfehlen wir ebenfalls die Spezialversiegelung.

Farbtöne und Gebindegrößen

Farblos. Anna von Mangoldt Klarlack ist im 1 Liter Gebinde erhältlich.

Ergiebigkeit

Stark untergrundabhängig; in der Regel genügen 1-2 Anstriche bei einer Reichweite von ca. 8 - 10 m² / l. Exakte Verbrauchsmengen durch Probeanstrich ermitteln.





Inhaltsstoffe

Acrylat-Dispersionen, Acrylat-PU-Dispersionen, Wasser, Glykole, Neutralisationsmittel, Antischaummittel, Netzmittel, Polyurethanverdicker, amorphe Kieselsäuren, Grenzflächenadditive, Lagerungsschutz auf Basis von Chlormethyl-, Methyl- und Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 70 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 140 g/l (Kategorie A/i ab 2010).

GIS-Code

BSW30

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, staub- und fettfrei, saug und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Kleisterreste und kreibende Oberflächen restlos abwaschen.

Verarbeitung

Renovierung: Lose, blätternde Altanstriche, Politur-, Wachsschichten und Pflegemittel restlos entfernen (abbeizen oder abschleifen). Alte, fest haftende Anstriche matt schleifen. Die Flächen sorgfältig entstauben und säubern.

Neue Flächen: Neue Hölzer glattschleifen, dabei Tritthölzer durch Maschinenschliff vorbereiten. OSB-Platten spiegelglatt schleifen. Die Flächen sorgfältig entstauben und säubern.





Neue Flächen: Neue Hölzer glattschleifen, dabei Tritthölzer durch Maschinenschliff vorbereiten. OSB-Platten spiegelglatt schleifen. Die Flächen sorgfältig entstauben und säubern.

Wichtige Hinweise

Um eine eventuelle Seiten- oder Kantenverleimung zu vermeiden, sollten die zu beschichtenden Holzdielen vor der Verlegung allseitig mit Klarlack beschichtet werden. Nur dadurch kann das Holz arbeiten (quellen und schwinden), ohne dass es zu Abrissfugen, der sogenannten Seiten- oder Kantenverleimung, kommt. Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen.

Trockenzeit

Staubtrocken: 1-2 Stunden. Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 6 Std. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden; voll belastbar nach ca. 1 Woche.

Werkzeuge

Pinzel: Zum Verarbeiten des Klarlackes ist ein Pinzel für wasserbasierende Lacke mit synthetischen Borsten besonders geeignet. Es kann aber auch jede andere Pinzelart verwendet werden, auf gute Qualität sollte allerdings geachtet werden.

Malrolle: Auf großen Flächen empfehlen wir eine Lackrolle. Sollte ein leichter Pinzelstrich gewünscht sein, kann im noch nassen Zustand des Klarlackes mit einem sauberen Pinzel nachgezogen werden, um einen Pinzelstruktur zu bekommen.





Spritzgerät:

Verfahren	Düse	Materialdruck / Menge	Luftdruck	Verdünnung
Hochdruck	2,0	-	2,0 bar	max. 5 %
Niederdruck	mittel bis groß	ca. ¾ bis max.	-	max. 5%

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte auch bei umweltfreundlichen Produkten die üblichen Sicherheitsmaßnahmen. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 (0) 52 74 306 22 00 P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Etikett lesen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P260 Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P301+P101 BEI VERSCHLUCKEN: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.





Lagerung

Transportieren Sie das Gebinde aufrecht. Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern und alsbald aufbrauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Rechthinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

